

Drewnostyl Impregnat do drewna

drewnostyl

OPIS PRODUKTU

Impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń (drzwi, okna, meble ogrodowe, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe, płoty, konstrukcje stropów i dachów, itp.). Produkt można stosować również wewnątrz, w miejscach nie przeznaczonych do stałego przebywania ludzi (np. komórki, strychy, poddasza itp.). Dzięki swym właściwościom Impregnat zabezpiecza elementy pomalowane do 6 lat ochrony. Nowoczesna formuła powoduje, iż wnika w głąb drewna, mocno penetruje i chroni je przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, w tym promieni UV. Produkt wykazuje natychmiast po aplikacji skuteczne działanie hydrofobowe (odpycha wodę). Bariera powłokowa jaką tworzy oraz zastosowana formuła uniemożliwia rozwój pleśni i grzybów. Impregnat jest produktem elastycznym pracuje razem z podłożem, a zastosowane pasty pigmentowe gwarantują trwałe kolory oraz wieloletni efekt dekoracyjny. W celu uzyskania najlepszego i długotrwałego efektu zabezpieczenia drewna Producent zaleca nanieść jedną warstwę bezbarwnego Impregnatu w celu skutecznej penetracji a następnie należy nanieść 2 warstwy Impregnatu w dowolnym kolorze.

PRZEZNACZENIE

Do ochrony i dekoracji powierzchni drewnianych we wnętrzach i na zewnątrz: do paneli, okładzin ściennych i sufitów, ogrodzeń, prostych mebli itp.

PRODUCENT

Belinka belles d.o.o.
Ljubljana, Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana - Črnuče
Slovenija
telefon: +386 1 5886 299
telefax: +386 1 5886 303
e-mail: belles@belinka.si

WŁAŚCIWOŚCI

- przezroczysta powłoka podkreślająca naturalny wygląd drewna
- dekoracyjna ochrona
- głęboka ochrona drewna
- nie zawiera środków biobójczych
- łatwe stosowanie

DANE TECHNICZNE	
SKŁAD	specjalne spoiwo akrylowe, rozcieńczalnik, pigmenty
ODCIENIE KOLORYSTYCZNE	bezbarwny, odcienie zgodne z kartą kolorów
GĘSTOŚĆ	0,85 ± 0,05 g/ml
Substancja stała (%)	26 - 28 %
ROZCIENCZANIE	gotowe do użycia
Kategoria LZO wg EU i wartości maksymalne	IIA(h), 750 g/l (2010); produkt zawiera maks. 660 g/l
OBJĘTOŚCI OPAKOWAN	0,75 l, 2,5 l, 5 l
OKRES TRWAŁOŚCI	Okres trwałości oryginalnie zamkniętego i właściwie przechowywanego produktu (w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +35°C) podany jest na opakowaniu.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	
METODY STOSOWANIA	pędzel, wałek, zanurzenie, tkanina
WARUNKI STOSOWANIA	Temperatura farby, powietrza i powierzchni powinna wynosić co najmniej +5°C.
SCHNIĘCIE (T= +20 °C, wilgotność względna 65%)	Suszyć w otoczeniu wolnym od pyłu przez około 5 godzin, kolejną warstwę nakładać po 10 godzinach. W przypadku niższej temperatury i wyższej względnej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.
POKRYCIE	Teoretycznie jedna warstwa produktu o objętości 1 litra wystarcza na pokrycie ok. 10-12 m ² . Rzeczywiste zużycie zależy od obróbki drewna, rodzaju drewna i jakości nałożenia produktu.
CZYSZCZENIE NARZĘDZI	Benzyna lądowa
DATA WAŻNOŚCI	36 miesięcy od daty produkcji wskazanej na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nowe drewno

Wilgotność nie może przekraczać 15% w przypadku drewna drzew iglastych i 12% w przypadku drewna drzew liściastych. Suchą powierzchnię należy przeszlifować i oczyścić, usunąć wszelkie pozostałości wosku, żywicy lub tłuszczu.

Renowacja starej powłoki.

Nieuszkodzone powłoki należy oczyścić i przeszlifować, a uszkodzone całkowicie usunąć.