

Drewnostyl lakierobejca do drewna

drewnostyl

OPIS PRODUKTU

Lakierobejca przeznaczona jest do ochrony i dekoracji elementów drewnianych na zewnątrz. Polecana jest w szczególności do malowania mebli ogrodowych, płotków, altanek, drzwi, okien oraz innych zewnętrznych powierzchni drewnianych dając do 6 lat ochrony drewna pomalowanego Lakierobejcą która tworzy trwałą satynową powłokę odporną na działanie wszystkich czynników atmosferycznych chroniąc je również przed promieni UV. Produkt wykazuje natychmiast po aplikacji skuteczne działanie hydrofobowe (odpycha wodę). Nowoczesna formuła żywic zabezpiecza drewno tworząc barierę powłokową która uniemożliwia rozwój grzybów pleśniowych powodujących siniznę. Lakierobejca jest produktem elastycznym wytrzymałym na uderzenia pracuje razem z podłożem, nie łuszczy się i nie pęka. Zastosowane pasty pigmentowe gwarantują trwałe kolory oraz wieloletni efekt dekoracyjny gwarantując zapobieganie starzeniu się drewna. W celu uzyskania najlepszego i długotrwałego efektu zabezpieczenia drewna Producent zaleca nanieść jedną warstwę bezbarwnego Impregnatu Drewnostyl w celu skutecznej penetracji a następnie należy nanieść co najmniej 2 warstwy Lakierobejcy w dowolnym kolorze. Dla skutecznej ochrony powłokę należy odświeżyć Lakierobejką Drewnostyl co 2 lata minimum 1 warstwa.

PRODUCENT

Belinka belles d.o.o.
Ljubljana, Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana - Črnuče
Slovenija
telefon: +386 1 5886 299
telefax: +386 1 5886 303
e-mail: belles@belinka.si

PRZEZNACZENIE

Lakierobejca przeznaczona jest do ochrony i dekoracji przedmiotów drewnianych używanych na świeżym powietrzu. Zalecana jest w szczególności do malowania mebli ogrodowych, ogrodzeń, drzwi, okien i innych elementów drewnianych znajdujących się na świeżym powietrzu. Pokryte lakierobejcą drewno jest odporne na wpływ warunków atmosferycznych – zabezpiecza drewno również przed promieniami UV. Natychmiast po pomalowaniu lakierobejcą drewno zyskuje właściwości hydrofobowe (odpychające wodę). Zawiera nowoczesne dodatki spowalniające tworzenie się pleśni. Powłoka jest elastyczna, odporna na uderzenia, nie odpryskuje i nie pęka. Produkt zawiera zabarwienie pigmentem pasty, które zabarwiają drewno i chronią je przed starzeniem się. Aby zapewnić długotrwałą ochronę drewna, przed pomalowaniem go lakierobejcą zaleca się pokryć je bezbarwnym środkiem impregnującym Drewnostyl, a następnie 2 warstwami lakierobejcy Drewnostyl w wybranym odcieniu. Aby przedłużyć skuteczność ochrony zaleca się powtarzać aplikację co 2-3 lata, nakładając co najmniej 1 powłokę lakierobejcy Drewnostyl.

DANE TECHNICZNE	
ODCIENIE KOLORYSTYCZNE:	8 odcieni kolorystycznych
GĘSTOŚĆ:	0,92 ± 0,05 g/ml (Szary, Brzoza: 0,94 ± 0,1 [g/cm ³])
Substancja stała (%)	58 -61 % (Szary 60%, Brzoza 61%)
Lepkość	Lepkość Br (100 rpm; sp. 4) (20°C) – 320 ± 50 [cP]
ROZCIENCZANIE:.	Nie rozcieńczać. Produkt jest gotowy do użycia.
ZALECANA LICZBA WARSTW:	2-3.
CZAS SCHNIĘCIA:	powłoka jest sucha w dotyku po 7 godzinach, kolejną warstwę nakładając można po 24 godzinach. W przypadku niższej temperatury i wyższej względnej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.
ZUŻYCIE:	do 20 m ² /l
NARZĘDZIA:	Pędzel z naturalnego włosia
CZYSZCZENIE NARZĘDZI:	benzyna lakowa
OBJĘTOŚCI OPAKOWAN:	0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5l
PRZECHOWYWANIE	Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze powyżej +5°C, w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła.
DATA WAŻNOŚCI	36 miesięcy od daty produkcji wskazanej na opakowaniu.

Kategoria LZO wg EU i wartości maksymalne, IIA(e), 400 g/l (2010); produkt zawiera: maks. 400 g/l.

Kolor na opakowaniu to kolor zbliżony do rzeczywistego. Drewno jest produktem naturalnym. Ze względu na różnice w strukturze drewna po pomalowaniu mogą pojawić się nieznaczne różnice w odcieniu. Odcień zależy także od przygotowania drewna, rodzaju drewna czy techniki nakładania powłoki. Zalecamy przeprowadzenie testu na niewielkim kawałku drewna.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	
1.	Wymieszać przed użyciem
2.	Nakładać na czyste, suche, przeszlifowane drewno
3.	Pędzlem nałożyć pierwszą warstwę, prowadząc narzędzie wzdłuż włókien drewna
4.	Pozostawić do wyschnięcia na około 24 godziny
5.	Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się przeszlifować powierzchnię drobnziarnistym papierem ściernym
6.	Nałożyć drugą powłokę, prowadząc narzędzie wzdłuż włókien drewna.
7.	Pozostawić do całkowitego wyschnięcia
8.	Nakładać dwie warstwy produktu. Przedmioty narażone na silne działanie warunków atmosferycznych należy pokryć trzema warstwami lakierobejcy.
9.	Czas schnięcia zależy od rodzaju drewna i warunków malowania.

ZALECENIA	
1.	W przypadku nowego drewna delikatnie przeszlifować powierzchnię drobnziarnistym papierem i odpylić
2.	W przypadku odnawiania niezbyt zużytej i dobrze trzymającej się powłoki, przeszlifować i odpylić powierzchnię. Jeżeli powłoka jest bardzo zużyta lub gruba, należy usunąć ją aż do surowego drewna.
3.	Nie używać produktu do malowania powierzchni przeznaczonych do chodzenia, powierzchni narażonych na ciągły kontakt z wodą oraz do pokrywania powierzchni olejowanych lub impregnowanych woskiem.

4.	Nałożenie zbyt grubej warstwy powoduje zanik połączeń drewna i powłoka może zacząć pękać, a nawet się łuszczyć
5.	Optymalna temperatura nakładania powłoki wynosi od +5°C do +30°C.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZALECENIA

Szczegółowe informacje na temat środków ostrożności znaleźć można w karcie charakterystyki substancji chemicznej.

23.11.2017

Strona 1 z 1